

Art.-Nr.: 9001-7

BIOMADERAS® YACHTLACK



Robuster Yachtlack für langanhaltenden Holzschutz

Der Bootsack von BioMaderas eignet sich für alle Holzflächen im Innen- und Außenbereich wie Yachten und Boote, Gartenmöbel, Fußböden, Möbel und Treppen. Als wetterbeständiger, elastischer und abriebfester Anstrich bietet er Schutz für höchste Ansprüche – auch bei extremen Temperaturschwankungen sowie Belastungen durch Gase, Basen und Salzwasser.



• PRODUKTBESCHREIBUNG:

Beschreibung

Der BioMaderas Yacht- und Bootsack ist für alle Holzflächen im Innen- und Außenbereich wie Yachten und Boote, Gartenmöbel, Fußböden, Möbel und Treppen geeignet. Er bietet als wetterbeständiger, elastischer und abriebfester Anstrich Schutz für höchste Anforderungen.

Verbrauch

Der Verbrauch des BioMaderas Yacht- und Bootsacks beträgt ca. 70–80 ml/m², was bedeutet, dass ein Liter für etwa 12–14 m² pro Auftrag ausreicht. Dies ist abhängig von der Holzart und der Beschaffenheit der Oberfläche, ob gehobelt oder sägerau. Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch um den Faktor 2 bis 3 erhöhen.

Anwendung

Der Holzuntergrund muss vor der Anwendung des BioMaderas Yacht- und Bootsacks sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein. Algen, Fett und Schmutz mit einem geeigneten Reiniger beseitigen. Achten Sie darauf, nicht unter direkter Sonneneinstrahlung zu arbeiten und die Verarbeitungstemperatur sollte inklusive der Trocknung über 8 °C liegen. Die Holzfeuchte darf 18 % nicht überschreiten und die Luftfeuchtigkeit sollte unter 60 % liegen. Bei Weichhölzern im Außenbereich ist eine Vorbehandlung mit einem Imprägniergrund zur Vermeidung von Pilzbefall ratsam. Der Inhalt muss vor und während des Gebrauchs gut umgerührt werden. Der Lack sollte auf das blanke, unbehandelte Holz durch Streichen oder Rollen dünn und gleichmäßig aufgetragen werden. Beim ersten Anstrich ist der Lack 1:1 mit Verdünnung zu streichen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 24 Stunden sind zwei bis vier weitere unverdünnte Anstriche vorzunehmen, wobei zwischen jedem Anstrich ein leichter Zwischenschliff (Korn 150) erfolgen sollte. Der Yacht- und Bootsack trocknet zu einem farblosen Glanz auf und erreicht seine Endhärte nach 3 Tagen. Achten Sie darauf, dass die bearbeitete Fläche mindestens 24 Stunden nicht nass wird. Der Anstrich sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden.

Inhaltsstoffe

Veredelte Naturöle wie Leinöl, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobaltsalz.

Reinigung & Lagerung

Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen. Kühl, aber frostfrei.

• HINWEISE:

Warnhinweise und Entsorgung

Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU Grenzwert für das Produkt (A/e): 400 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 370 g/l VOC

• ACHTUNG:

Mit dem Produkt getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung, daher sind diese Lappen in dicht verschlossenem Behälter oder in Wasser getränkt aufzubewahren. Gebinde gut verschlossen halten.

Bearbeitungshinweise

- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Fett, Schmutz, Algen mit einem geeigneten Reiniger entfernen.
- Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Trockenzeit mind. 24 Std. (witterungsabhängig). Endhärte nach 3 Tagen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich. Erstanstrich möglichst vor Montage allseitig aufbringen.

Yacht- und Bootslack durch Streichen oder Rollen gleichmäßig und grundsätzlich dünn auftragen. Beim ersten Anstrich 1:1 mit einer Verdünnung verdünnt streichen. Nach einer Trockenzeit von mind. 24 Std. zwei bis vier weitere Behandlungen unverdünnt vornehmen. Zwischen jedem Auftrag einen leichten Zwischenschliff vornehmen (Korn 150). Yacht- und Bootslack trocknet farblos glänzend auf.