

Art.-Nr.: 9008-

BIOMADERAS® Arbeitsplattenöl



Effektive Pflege und Schutz für Weich- und Hartholzflächen

Das Arbeitsplatten-Öl von BioMaderas ist besonders geeignet für Arbeitsplatten, Holzmöbel und Tischplatten aus Teak oder ähnlichen Edelhölzern. Es sorgt für eine geschmeidige Oberfläche und bietet nachhaltigen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.



• PRODUKTBESCHREIBUNG:

Beschreibung

Das BioMaderas Arbeitsplattenöl, ideal für Innenholzoberflächen, bietet Schutz und Pflege für Arbeitsplatten und Tische. Es dringt tief in das Holz ein, schafft eine wasserabweisende Schicht und betont dabei die natürliche Maserung und Farbe des Holzes. Dieses Öl vereint veredelte Naturöle und -waxse, um Alltagsbeanspruchungen standzuhalten und die Oberfläche langanhaltend zu schützen und zu verschönern. Einfach in der Anwendung, ist es perfekt für eine natürliche und nachhaltige Holzpflege.

Anwendung

Das Auftragen des BioMaderas Arbeitsplattenöls ist unkompliziert und effektiv. Für optimale Ergebnisse sollte der Untergrund sauber, staubfrei und trocken sein. Tragen Sie das Öl bei einer Mindesttemperatur von 8 °C und einer Holzfeuchtigkeit unter 18% auf. Verwenden Sie eine Rolle oder einen Pinsel, um das Öl nass-in-nass aufzutragen, und arbeiten Sie überschüssiges Material mit einem Baumwolltuch ein. Eine gleichmäßige Verteilung garantiert eine durchgängige Schutzschicht.

Verbrauch

Ca. 60 ml/m², d.h. 1 Liter Arbeitsplattenöl reicht für ca. 15 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau).

Inhaltsstoffe

Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nicht ionische Tenside, Tenside aus Kokosfetten, < 5% Seife, Pottasche, Titandioxid, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT); Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Reinigung & Lagerung

Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

• HINWEISE:

Warnhinweise und Entsorgung

Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen.

Bearbeitungshinweise

- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Nicht verbrauchtes Öl kann unverdünnt als Pflegeöl verwendet werden.
- Wichtig: Massive, verleimte und furnierte Hölzer nehmen das Öl unterschiedlich auf. Es können
- Farbabweichungen entstehen. Probestücke ölen.
- Trocknungszeit abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Handtrocken in ca. 6 Std., vollständige Aushärtung in 8–10 Tagen; in dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen Arbeitsplatten-Öl mit Rolle oder Pinsel nass-in-nass auf das Holz auftragen und nachrollen oder streichen bis es ganzflächig nass-in-nass stehen bleibt und die Oberfläche kein Öl mehr aufsaugt (Dauert je nach Holz bis zu 60 Min.). Anschließend überschüssiges Öl mit Baumwolltuch rückstandsfrei einmassieren bis die gesamte Oberfläche vollständig trocken erscheint. Nach 24 Std. oder mehr Oberfläche mit Baumwolltuch nachpolieren. Bei Bedarf zweiten Auftrag wie Erstbehandlung durchführen. Zweite Schicht nach 8–12 Std. auftragen.